


# 調 査 報 告 書

石綿含有調査

鴻 巣 市 内 小 学 校 施 設  
ア ス ベ ス ト 分 析 調 査 業 務

平 成 1 9 年 3 月



# 調査結果の一覧

採取場所	調査結果		
	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト
笠原小学校管理・普通教室棟1階階段裏	不検出	不検出	不検出
笠原小学校特別教室棟1階階段裏	不検出	不検出	不検出
笠原小学校プール1階玄関ホール	不検出	不検出	不検出
笠原小学校プール2階管理室天井	不検出	不検出	不検出

※ 不検出とは、分散染色法によりアスベスト繊維が確認されなかったことを示すものであり、平成18年8月21日厚生労働省基発第0821002号により、0.1%以下と判断することができます。

# 分析結果報告書

平成19年3月23日

鴻巣市長 原口和久様

報告書番号	As070216-21	
分析種別	定性分析	
受付年月日	平成19年2月16日	
試料採取区分	弊社採取	
試料採取年月日	平成17年9月10日	
試料種別	吹付材	
試料名称	笠原小学校管理・普通教室棟1階階段裏	

ご依頼の試料について分析した結果を次のとおり報告します。

分析の対象	分析の結果	分析の方法	備考
石綿(クリソタイル)	不検出	JIS A 1481 7.1.2a) 分散染色法	
石綿(アモサイト)	不検出	JIS A 1481 7.1.2a) 分散染色法	
石綿(クロシドライト)	不検出	JIS A 1481 7.1.2a) 分散染色法	
以下余白			

備考	
----	--

# 分析結果報告書

平成19年3月23日

鴻巣市長 原口和久様

報告書番号	As070216-22	
分析種別	定性分析	
受付年月日	平成19年2月16日	
試料採取区分	弊社採取	
試料採取年月日	平成17年9月10日	
試料種別	吹付材	
試料名称	笠原小学校特別教室棟1階階段裏	

ご依頼の試料について分析した結果を次のとおり報告します。

分析の対象	分析の結果	分析の方法	備考
石綿(クリソタイル)	不検出	JIS A 1481 7.1.2a) 分散染色法	
石綿(アモサイト)	不検出	JIS A 1481 7.1.2a) 分散染色法	
石綿(クロシドライト)	不検出	JIS A 1481 7.1.2a) 分散染色法	
以下余白			

備考	
----	--

# 分析結果報告書

平成19年3月23日

鴻 巣 市 長 原 口 和 久 様

報告書番号	As070216-23	
分析種別	定性分析	
受付年月日	平成19年2月16日	
試料採取区分	弊社採取	
試料採取年月日	平成17年9月10日	
試料種別	吹付材	
試料名称	笠原小学校プール1階玄関ホール	

ご依頼の試料について分析した結果を次のとおり報告します。

分析の対象	分析の結果	分析の方法	備考
石綿(クリソタイル)	不検出	JIS A 1481 7.1.2a) 分散染色法	
石綿(アモサイト)	不検出	JIS A 1481 7.1.2a) 分散染色法	
石綿(クロソライト)	不検出	JIS A 1481 7.1.2a) 分散染色法	
以下余白			

備考	
----	--

# 分析結果報告書

平成19年3月23日

鴻巣市長 原口和久様

報告書番号	As070216-24	
分析種別	定性分析	
受付年月日	平成19年2月16日	
試料採取区分	弊社採取	
試料採取年月日	平成17年9月10日	
試料種別	吹付材	
試料名称	笠原小学校プール2階管理室天井	

ご依頼の試料について分析した結果を次のとおり報告します。

分析の対象	分析の結果	分析の方法	備考
石綿(クリソタイル)	不検出	JIS A 1481 7.1.2a) 分散染色法	
石綿(アモサイト)	不検出	JIS A 1481 7.1.2a) 分散染色法	
石綿(クロシドライト)	不検出	JIS A 1481 7.1.2a) 分散染色法	
以下余白			

備考